

PCT

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

WIPO

FCT

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2004年1月).

第I欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、_____ 語による翻訳文を基礎とした。
それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)という国際調査
☐ PCT規則12.4という国際公開
☐ PCT規則55.2又は55.3という国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 _____ ページ、出願時に提出されたもの
第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 _____ ページ*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 _____ 項、出願時に提出されたもの
第 _____ 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの
第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 _____ 項*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 _____ ページ/図、出願時に提出されたもの
第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの
第 _____ ページ/図*、 _____ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 第 _____ ページ/図
☐ 配列表(具体的に記載すること)
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 第 _____ ページ/図
☐ 配列表(具体的に記載すること)
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) _____

* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲 2, 4-9, 11

請求の範囲 1, 3, 10, 12-14

有
無

進歩性(I S)

請求の範囲

請求の範囲 1-14

有
無

産業上の利用可能性(I A)

請求の範囲 1-14

請求の範囲

有
無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

文献1: JP 60-059063 A (クラリオン株式会社) 1985.04.05

文献2: JP 01-123067 A (日本建鐵株式会社) 1989.05.16

文献3: JP 07-150356 A (キヤノン株式会社) 1995.06.13

請求の範囲1、3

請求の範囲1、3に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から新規性を有さない。文献1の特許請求の範囲には、所望材料と金属材料とを同時にスパッタリングして混合薄膜を形成した後、プラズマエッチング処理により混合薄膜から金属材料のみを除去して多孔質薄膜を得る方法が開示されている。文献1では用途からみてセラミックスの多孔質被膜を想定している。

請求の範囲2

請求の範囲2に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1から進歩性を有さない。文献1では、複合ターゲットを用いているが、二種類のターゲットを用いることは当業者が容易になし得る。

請求の範囲10、12-14

請求の範囲10、12-14に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2から新規性を有さない。文献2の実施例には、白金とアルミニウムからなるターゲットをスパッタして白金とアルミニウムからなる混合薄膜を形成した後、アルカリ液中に浸漬してアルミニウムのみを溶出除去することにより、白金ポーラス膜を製造する方法が開示されている。

請求の範囲11

請求の範囲11に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献2から進歩性を有さない。文献2では、複合ターゲットを用いているが、二種類のターゲットを用いることは当業者が容易になし得る。

請求の範囲4-9

請求の範囲4-9に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び文献2から進歩性を有さない。文献1及び文献2に記載された発明を参考にして、金属部分(アルミニウムや亜鉛など)とセラミックス部分からなる混合被膜を製造した後に、金属部分をまたセラミックス部分の材料としてTiを選択することは当業者が容易に想到しうる。慮して当業者が適宜なし得る。また、酸やアルカリで溶出除去した後に、セラミックス多孔質膜を焼成することも当業者が容易になし得ることである。